

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

3 - 19/02/2016

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LÍNEA** EN POLVO (MASILLAS)**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Preparado en polvo para reparación en paredes de yeso o fijación de soportes, tuberías, cables, etc...  
Con fraguado rápido.

**USOS**

Interior  
Cemento  
Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados  
Ladrillo  
Azulejo  
Madera  
Hormigón  
Gotelé  
Escayola

**PROPIEDADES**

- Adherencia
- Fácilmente lijable
- Fraguado rápido

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Referencia Color            | PLASMONT BRICOLAGE YESO         |
| Vida de la mezcla           | 15 min                          |
| Acabado                     | Mate                            |
| Peso específico             | 2,25± 0,05 kg/l                 |
| Sólidos en volumen          | 100± 1                          |
| Sólidos en peso             | 100± 1                          |
| Espesor mín. recomendado    | 3mm por capa                    |
| Rendimiento aprox. por mano | En función del uso del producto |
| Secado tacto                | (20°C HR: 60%): Lijado: 4-5 h.  |
| Repintado                   | (20°C HR: 60%): 20 días         |
| Colores                     | Blanco                          |

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Mortero de cemento y yeso:

- Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte.
- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- Abrir posibles grietas hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar la masilla o plaste tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.
- No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados.
- En superficies excesivamente deleznable, antes de masillar, fijar con el fijador adecuado (ver familia 6): Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijalite.

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

3 - 19/02/2016

### Restauración y mantenimiento

Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro, caso de estar cerrado, mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar adherencia y tratar como sobre FONDOS nuevos.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Utilizar para su dilución agua limpia, no contaminada.
- Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.
- Fondear adecuadamente.
- Repintar una vez transcurrido el tiempo indicado. Dado que éste depende de la humedad, temperatura y grosor de la capa, la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para proceder al pintado.
- Admite secados forzados controlados.
- Son adecuados como productos de acabado: Ovaldine, Montoplástica, Montonature, Esmalte Montosintético, Luxatín y productos de Alta Decoración.

### Disolvente para dilución y limpieza

| Método de aplicación | Dilución orientativa         |
|----------------------|------------------------------|
| Llana                | 400ml agua por kg de masilla |
| Espátula             | 400ml agua por kg de masilla |
| Paleta               | 400ml agua por kg de masilla |

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

|                 | Imprimación | Intermedia                  | Acabado                           |
|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Obra</b>     |             |                             |                                   |
| <b>MAX</b> Yeso |             |                             |                                   |
| <b>STD</b>      |             | Emulsión Fijadora, Fiajmont | Productos de la familia 1, 4 o 12 |

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

1 Kg