

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

1 - 10/01/2020

**FAMILIA** PINTURAS PLASTICAS**LÍNEA** DECORACION Y LISOS**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura para paredes y techos lavable, cubriente y de buena blancura. De fácil aplicación y alto rendimiento, es ideal para la decoración de interiores en general y en especial para acabados lisos de buenas prestaciones. No salpica. Con conservante antimoho.

USOS

Interior/Exterior
Paredes y techos
Mortero de cemento
Hormigón
Ladrillo
yeso
Gotelé
Tabiquería seca: PYL, cartón-fibra...

PROPIEDADES

- Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)
- Lavabilidad: Clase 2 (según Norma UNE-EN 13300)
- No gotea ni salpica (Tecnología Tixoless)
- Con conservante antimoho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Referencia Color | MAGNUM BLANCO |
| Peso específico | 1,5± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 65 +/- 10 PO |
| Sólidos en volumen | 40± 1 |
| Sólidos en peso | 62± 1 |
| VOC | Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,19 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 13-15 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR:60%): 1 hora |
| Repintado | (20°C HR:60%): 3-4 hora |
| Colores | Blanco |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Morteros de cemento y hormigón:

1. Esperar hasta total fraguado(mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Yeso, ladrilyeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

1 - 10/01/2020

4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Tabiquería PYL:

1. Hacer un lijado general de las juntas y zonas de fijación masilladas.
2. Posteriormente realizar una limpieza para asegurar que el sustrato es exento de polvo, grasas y otros contaminantes.
3. Para aplicación sobre placas de color con tendencia a generar manchas, aplicar Montoplac Sellador Antimanchas.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste (Plasmont) los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No lavar hasta pasados 24 días.
- En exterior nunca aplicar con riesgo de lluvia inminente y evitar los días excesivamente húmedos.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.
- Para proyección con equipo Airless, utilizar boquillas de paso de 15 a 23 pulgadas, presión ≈ 150 bar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha | 0-5% |
| Rodillo | 0-5% |
| Pistola air less | 5-15% |
| Pistola air mix | 5-15% |

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|---------------------------|------------|---------|
| Obra vieja pintada interior en buen estado | | | |
| MAX | | | |
| STD | Magnum Diluido | | Magnum |
| Obra vieja pintada interior en mal estado | | | |
| MAX | Eliminar + Fijador | Magnum | Magnum |
| STD | Eliminar + Magnum Diluido | | Magnum |
| Obra | | | |
| MAX | Fijador | Magnum | Magnum |
| STD | Magnum Diluido | | Magnum |
| Tabiquería PYL | | | |
| MAX | Magnum Diluido | Magnum | Magnum |

Fecha de Alta

09-01-2020

Versión

1 - 10/01/2020

STD Magnum Diluido

Magnum

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L