

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

5 - 02/12/2013

FAMILIA **INSTALACIONES DEPORTIVAS**LÍNEA **FRONTON****DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Pintura acrílica al agua para la protección, mantenimiento y señalización de frontones de elevada resistencia y duración.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Pistas Frontón

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Gran Igualación
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Resistencia al impacto
- Resistencia a la alcalinidad
- AFNOR T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2
- Buen rendimiento
- No amarillea
- Buena adherencia
- Buena cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|--|
| Referencia Color | MONTOSPORT FRONTON VERDE |
| Acabado | Liso |
| Peso específico | 1,36± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 90 +/- 20 PO |
| Sólidos en volumen | 47± 1 |
| Sólidos en peso | 62± 1 |
| Rendimiento aprox. por mano | 8-10 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR: 60%): 15-45 min. Lavado: 25-30 días |
| Repintado | (20°C HR: 60%): 3-6 h |
| Colores | Verde 128. Teñido Montotinte universal o al agua, máx. 5%. |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
7. Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

5 - 02/12/2013

- 2.Limpiar el soporte de productos extraños.
- 3.Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
- 4.Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
- 5.En superficies pulidas: lijar para abrir poro
- 6.Fijar los soportes deleznable con Emulsión Fijadora o Fijamont.
- 7.Masillar los defectos del soporte (ver familia 6)

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste (Plasmont) los defectos del soporte.
5. Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
 Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
 Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
 No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha | 10-20% |
| Rodillo | 10-20% |
| Pistola air less | 5-20% |
| Pistola air mix | 5-20% |
| Pistola aerográfica | 15-30% |
| Turbo baja presión | 15-30% |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Soporte enmohecido | | | |
| MAX | Montolimp | Montosport Frontón+Montoplas | Montosport Frontón+Montoplas |
| STD | Montolimp | Montosport Frontón+Montoplas | Montosport Frontón+Montoplas |
| Antiguas pinturas en mal estado | | | |
| MAX | Fijador, Emulsión Fijadora | Montosport Frontón | Montosport Frontón |
| STD | Montosport Frontón diluido | | Montosport Frontón |
| Antiguas Pinturas en Buen Estado | | | |
| MAX | | | |
| STD | Montosport Frontón diluido | | Montosport Frontón |
| Madera | | | |
| MAX | Selladora Sellalux | Montosport Frontón | Montosport Frontón |
| STD | Pasta mate industrial diluida | | Montosport Frontón |
| Obra | | | |
| MAX | Fijador, Emulsión Fijadora | Montosport Frontón | Montosport Frontón |
| STD | Montosport Frontón diluido | | Montosport Frontón |

Fecha de Alta

23-04-2008

Versión

5 - 02/12/2013

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

12 L