

# MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON STD CLO.



**FAMILIA** IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LÍNEA** REVESTIMIENTOS LISOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura semi-mate para piscinas de hormigón, al clorocaucho, de muy buena resistencia a los agentes químicos, alcalinidad y humedades.

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Metal

Aplicable sobre los materiales mas habituales en construcción: morteros, encofrados, cemento

## PROPIEDADES

- Adherencia
- Gran Igualación
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Buen Rendimiento.
- Secado rápido
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT PISC. POSEIDON STD CLO. AZUL
Acabado	Semimate
Peso específico	1,35± 0,05 kg/l
Viscosidad	80 +/- 10 KU
Sólidos en volumen	37± 1
Sólidos en peso	61± 1
Rendimiento aprox. por mano	6-8 m <sup>2</sup> /L

Secado tacto (20° C HR: 60%): 5-20 min. Llenado piscina 8 días

Repintado (20° C HR: 60%): 24 h

Colores Azul 183; Blanco102

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- Masillar con plaste los defectos del soporte.
- Tratar con Montolimp los soportes con moho.

### Restauración y mantenimiento

Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.

Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.

En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua Masillar con plaste los defectos del soporte.

Fecha de Alta

14-11-2008

Versión

10 - 12/06/2019 12:4

Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

-Aplicar sobre soportes bien secos.

-Debe comprobarse la adherencia entre manos de la pintura sobre pinturas viejas dado que es habitual repintar las piscinas asiduamente, por lo que la adherencia entre manos puede ser superior a la adherencia de las pinturas antiguas sobre el soporte y provocar desconchados de capas viejas de pintura débilmente adherida.

-Caso de tratar con sulfaman la superficie para abrir el poro limpiar con abundante agua y dejad secar.

-Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.

-Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

### Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1403

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-10%
Rodillo	5-10%
Pistola air less	10-20%
Pistola air mix	10-20%
Pistola aerográfica	10-20%
Turbo baja presión	5-10%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Eliminar+Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Madera</b>			
<b>MAX</b>		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>			Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido
<b>Cemento</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Soportes deleznales</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>	Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido		Montosport Pisc. Clorocaucho
<b>Yeso</b>			
<b>MAX</b>		Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido	
<b>STD</b>			Montosport Pisc. Clorocaucho Diluido

# MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON STD CLO.



## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L, 15 L