

MONTOSPORT PISCINAS POSEIDON PLUS AL CL.



FAMILIA INSTALACIONES DEPORTIVAS

LÍNEA PISCINAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura para piscinas satinada, 100% clorocaucho, de máxima resistencia a los agentes químicos, alcalinidad y humedades. Con efecto antimoho y antialgas

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Piscinas

PROPIEDADES

- Gran Igualación
- Impermeable
- No favorece la formación de algas y mohos
- Buena resistencia al agua
- Resistencia a la alcalinidad
- Protege las superficies barnizadas de los agentes atmosféricos
- Buen rendimiento
- Rápido secado
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOSP.PISCINAS POSEIDON PLUS CL.AZUL
Acabado	Satinado
Peso específico	1,19± 0,05 kg/l
Viscosidad	90 +/- 10 KU
Sólidos en volumen	34± 1
Sólidos en peso	53± 1
Rendimiento aprox. por mano	6-8 m ² /L
Secado tacto	(20° C HR: 60%): 10-30 min, Llenado: 3 días
Repintado	(20° C HR: 60%): 24 h
Colores	Azul 283

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Mortero de cemento:

- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
- Tratar con Montolimp los soportes con moho.
- Aplicar una primera mano muy diluida (aprox. 30%).
- Aplicar una, dos manos mas igual de diluidas ó
- Aplicar solo una segunda mano diluida 5-15%.

Fecha de Alta

12-11-2008

Versión

4 - 12/06/2019 12:3

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. No se aconseja repintar sobre pintura de piscinas al agua.
4. Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a capas viejas de pintura débilmente adherida).
5. Sobre paredes con moho, tratar previamente con Montolimp.
6. Aplicar una primera mano muy diluida (aprox. 30%).
7. Aplicar una, dos manos mas igual de diluidas ó
8. Aplicar solo una segunda mano diluida 5-15%.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Aplicar sobre soportes bien secos.
- Debe comprobarse la adherencia entre manos de la pintura sobre pinturas viejas dado que es habitual repintar las piscinas asiduamente, por lo que la adherencia entre manos puede ser superior a la adherencia de las pinturas antiguas sobre el soporte y provocar desconchados de capas viejas de pintura débilmente adherida.
- Caso de tratar con sulfaman la superficie para abrir el poro limpiar con abundante agua y dejad secar.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte.
- Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1403

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	5-15%
Rodillo	5-15%
Pistola air less	10-20%
Pistola air mix	10-20%
Pistola aerográfica	10-20%
Turbo baja presión	5-20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Montolimp y Fijamont muy diluido	Poseidón Plus diluido	Poseidón Plus
STD	Montolimp y Fijamont muy diluido		Poseidón Plus
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar y proceder como en buen estado		POSEIDON PLUS
STD	Eliminar y proceder como en buen estado		POSEIDON PLUS
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Poseidón Plus diluido		POSEIDÓN PLUS
STD			POSEIDÓN PLUS
Cemento			
MAX	Fijamont muy diluido	Poseidón Plus diluido	POSEIDON PLUS
STD	Poseidón Plus diluido		POSEIDON PLUS
Soportes deleznales			
MAX	Fijamont muy diluido	Poseidón Plus Diluido	Poseidón Plus

Fecha de Alta

12-11-2008

Versión

4 - 12/06/2019 12:3

STD Fijamont muy diluido

Poseidón Plus

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L, 15 L