

# PLASMONT REPARACION FACHADAS R3


**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

**LÍNEA** MASILLAS EN POLVO

**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Masilla en polvo cementosa, multiuso para exteriores, de fácil aplicación, adherencia y dureza.

**USOS**

Hormigón

Morteros de cemento

Exterior, enlucidos, reparación de fisuras, relleno de agujeros, fijado de piezas

**PROPIEDADES**

- Dureza
- Permite elevados grosores de capa
- Lijable
- Fraguado rápido
- Tacto ligeramente aspero
- Grosor de capa recomendado por mano: 3,3 mm
- Buena adherencia

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Referencia Color            | PLASMONT REPARACION FACHADAS R3 BLANCO |
| Vida de la mezcla           | Mezclado con agua aguanta 6 h          |
| Acabado                     | Mate                                   |
| Peso específico             | 2,65± 0,05 kg/l                        |
| Sólidos en volumen          | 100± 1                                 |
| Sólidos en peso             | 100± 1                                 |
| Espesor mín. recomendado    | 3 mm (máximo)                          |
| Rendimiento aprox. por mano | En función del uso del producto        |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Secado tacto | (20°C HR:60%):1-2h    |
| Repintado    | (20°C HR:60%):28 días |
| Colores      | Gris y blanco         |

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE**
**Soportes Nuevos**

Morteros de cemento y hormigón:

- Comprobar la idoneidad del PLASMONT REPARACIÓN FACHADAS R3 sobre el soporte.
- Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo) antes de su aplicación.
- Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas.
- En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
- Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar PLASMONT REPARACION FACHADAS R3 tal y como se indica en los apartados Sistemas de Aplicación y Aplicación.
- No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados por mano.
- En superficies excesivamente deleznales antes de masillar fijar con el fijador adecuado (ver familia 6).

**Restauración y mantenimiento**

1.- Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar cerrado mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como sobre FONDOS nuevos.

# PLASMONT REPARACION FACHADAS R3

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Utilizar para su dilución agua limpia, no contaminada.
- Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas.
- Repintar una vez transcurrido el tiempo necesario. Dado que su fraguado depende de la humedad, temperatura y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para continuar el proceso.
- Para evitar la salida de salitres a través del revestimiento de terminación se recomienda dejar transcurrir 28 días desde su aplicación, tiempo necesario para su fraguado completo.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa   |
|----------------------|------------------------|
| Llana                | 350-450 ml agua por kg |
| Espátula             | 350-400 ml agua por kg |
| Paleta               | 350-450 ml             |

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

|                      | Imprimación                     | Intermedia                             | Acabado                                      |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Obra nueva</b>    |                                 |                                        |                                              |
| <b>MAX</b>           |                                 |                                        |                                              |
| <b>STD</b>           | Plasmont reparación fachadas R3 | Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont) | Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes |
| <b>Obra enlucido</b> |                                 |                                        |                                              |
| <b>MAX</b>           |                                 |                                        |                                              |
| <b>STD</b>           | Plasmont reparación fachadas R3 | Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont) | Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes |

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg