

Fecha de Alta

08-02-2018

Versión

5 - 29/03/2018


**FAMILIA** SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LÍNEA** IMPRIMACIONES

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación universal, multiadherente y monocomponente para la mayoría de soportes. Antioxidante y de rápido secado. Repintable con plásticas, esmaltes, poliuretanos, epoxis...

## USOS

Exterior/Interior

Superficies obra: yeso, cemento, hormigón, ladrillado, cartón-yeso...

Acero

Hierro Galvanizado

Aluminio

Cobre

Latón

PVC

Madera, etc...

## PROPIEDADES

- Aplicabilidad Óptima
- Secado rápido
- No hace falta lijar para repintar: Mantenimiento económico
- Antioxidante, certificado por laboratorio externo UNE EN ISO 9227: 17
- Repintados a largo plazo sin alterar sus propiedades
- Certificado de Adherencia UNE EN ISO 2409: 13 por laboratorio externo sobre acero, hierro galvanizado y aluminio
- Espesor recomendado: 100-150 micras húmedas (60-90 micras secas), aplicable en 1 ó 2 capas.
- Excelente adherencia a soporte.
- Repintable con la mayoría de pinturas. Se recomienda acabados Montosintetic o Luxatin
- Inodoro una vez seco

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPRIMER TOTAL BASE BL
Acabado	Semimate
Peso específico	1,24± 0,05 kg/l
Viscosidad	90 +/- 5 KU
Sólidos en volumen	43± 1
Sólidos en peso	61± 1
VOC	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 496,26 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-12 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C, HR: 60%): 30 +/- 10 min
Repintado	(20°C, HR: 60%): 2 - 4 h; en acabados de 2 componentes 24h. Pasados 7 días lijar suavemente
Colores	Sistema tintométrico. Base BL y TR

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

El soporte debe estar exento de productos extraños, óxidos y/o residuos.

Aplicar sobre soportes, bien desengrasados, sin polvo y secos. Antes de aplicar es necesario un saneado previo.

Es tan importante la calidad del pretratamiento, como la calidad de la imprimación y pintura.



Fecha de Alta

08-02-2018

Versión

5 - 29/03/2018

<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepon
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepon

**PVC**

<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepon
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepon

**Aluminio**

<b>MAX</b>	Montoprimer Total	Montoprimer Total	Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepon
<b>STD</b>	Montoprimer Total		Montosintetic, Luxatin, Acropol, Montoepon

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.75 L, 4 L