

MONTOSPRAY PRIMER UNIVERSAL



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA SPRAY MULTISOORTE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación universal que proporciona excelente adherencia y mejora y optimiza el posterior acabado. De fácil repintado con la mayoría de productos, puede ser aplicado sobre gran cantidad de soportes.

USOS

Exterior/Interior

Metal

Madera

Cerámica

PROPIEDADES

- Mate
- Lijable
- Secado rápido.
- Repintable con la mayoría de pinturas.
- Regula absorciones mejorando calidad del acabado y reduciendo su consumo.
- Elevado poder de relleno
- Buena protección Anticorrosiva
- Facilidad de aplicación y repintado
- Optimiza la aplicación del acabado
- Resiste temperaturas hasta 80°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER UNIVERSAL BLANCO

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 15min

Repintado 2-4h

Colores Blanco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasada, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- Proteger las zonas que no deseamos pintar.
- Eliminar en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Hierro, metales derivados y otros metales:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el óxido mediante los medios habituales recomendados por Monto en cualquier antioxidante fabricado por nuestra Compañía y aplicar previamente el mismo.
- Debemos proteger las zonas que no deseamos pintar.
- Eliminar en general productos mal adheridos o en mal estado.

MONTOSPRAY PRIMER UNIVERSAL

Obra (yeso, cemento y derivados, cartón):

- Eliminar productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Eliminar posibles eflorescencias mediante los métodos tradicionales.
- Eliminar, en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz o pintura anterior y en caso de duda eliminarlo.
- En caso de duda eliminar el barniz o pintura anterior.
- Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

Hierro y sus derivados esmaltados:

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.
- Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.
- Proteger las áreas que no se van a pintar.
- Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
- No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.
- Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 0,7-0,8 m² (dos capas cruzadas).

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406-05

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera			
MAX	Montospray Primer Universal	Montospray Primer Universal	Gama Montospray / Acabados Monto
STD	Montospray Primer Universal		Gama Montospray / Acabados Monto
Metal			
MAX	Montospray Primer Universal	Montospray Primer Universal	Gama Montospray/ Acabados Monto
STD	Montospray Primer Universal		Gama Montospray/ Acabados Monto
Obra			
MAX	Montospray Primer Universal	Montospray Primer Universal	Gama Montospray/ Pinturas Monto
STD	Montospray Primer Universal		Gama Montospray/ Pinturas Monto

SEGURIDAD

MONTOSPRAY PRIMER UNIVERSAL



No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L