

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 08/01/2026



FAMILIA ESMALTES

LÍNEA SPRAY MULTISOORTE

**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Imprimación antioxidante acrílica en medio disolvente a base de Zinc puro, aplicable sobre galvanizados, hierro, acero y sus derivados, repintable con esmaltes sintéticos y acrílicos, para interior y exterior.

**USOS**

Interior/Exterior

Metal

**PROPIEDADES**

- Resistencia a los agentes atmosféricos
- A base de polvo de zinc puro con riqueza mínima del 96%
- Rápido secado
- Buena cubrición
- Buena protección Anticorrosiva
- Buen anclaje

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Referencia Color            | MONTOSPRAY PRIMER ZINK          |
| Rendimiento aprox. por mano | En función del uso del producto |
| Secado tacto                | 15min                           |
| Repintado                   | 1-2h                            |

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE****Soportes Nuevos**

Hierro, metales derivados y otros metales:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el óxido mediante los medios habituales recomendados por Monto en cualquier antioxidante fabricado por nuestra Compañía y aplicar previamente el mismo.
- Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.
- Eliminar en general productos mal adheridos o en mal estado.

**Restauración y mantenimiento**

Hierro y sus derivados esmaltados:

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.
- Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.
- Proteger las áreas que no se van a pintar.
- Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 08/01/2026

- No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
- No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.
- Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.
- Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1-1,2 m2 (dos capas cruzadas).

**Disolvente para dilución y limpieza**

Disolvente 1406-05

**Método de aplicación**      **Dilución orientativa****SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

|              | Imprimación            | Intermedia             | Acabado        |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Metal</b> |                        |                        |                |
| <b>MAX</b>   | Montospray Primer Zink | Montospray Primer Zink | Acabados Montó |
| <b>STD</b>   | Montospray Primer Zink |                        | Acabados Montó |

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.4 L